

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZERWOOD ZP-30

КОНЦЕНТРАТ 1:30

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZERWOOD ZP-0

ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

уничтожение биопоражений и предотвращение их повторного появления



НАЗНАЧЕНИЕ


Жидкий водорастворимый концентрат ZP-30 и готовый к применению состав ZP-0 предназначены для защиты строительных материалов на минеральной основе (камень, шифер, бетон, кирпич, швы между кафельной плиткой и пр.) и древесины внутри и снаружи помещений. Обеспечивает сверхвысокую защиту поверхностей от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев. Не изменяет цвет и физические свойства строительных материалов. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать уничтожителем плесени ZERWOOD UP-1. Древесина должна быть распилена до окончательного состояния, чтобы избежать дополнительных распилов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ срок защиты до 12 лет;
- ✓ подходит для обработки минеральных и деревянных поверхностей;
- ✓ готовый раствор не имеет цвета и запаха;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС;
- ✓ эффективное средство при проведении ремонтно-строительных работ.



ФАСОВКА

Фасовка: 0,5л
Упаковка: гофротара 0,5л*12 шт.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОДУКТА В РАСТВОРЕ
уничтожение	1:20 (нанести, через 1-2 часа удалить остатки биопоражений щеткой)
защита	1:30

Приготовление раствора 1:30: 0,5 л продукта ZP-30 растворить в 15 л воды, перемешать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	100-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1
высыхание (время фиксации)	24 часа при температуре 16-20°C и отн. влажности 60%, после полного высыхания состав фиксируется в поверхности и приобретает влагостойкость
допустимая влажность древесины	50%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	биоциды, вода
условия хранения	от -30°C до +30°C, выдерживает 5 циклов замораживания - размораживания
срок годности	24 месяца



до 155 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



СРОК ЗАЩИТЫ



до 5 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



СРОК ЗАЩИТЫ