

ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ МАТОВЫЙ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ZERWOOD LTM



декоративная отделка
с высокой термостойкостью до +150°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	150-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя
высыхание	24 часа при температуре от +16°C до +20°C и относительной влажности воздуха 60 %, защитить от попадания воды и атмосферных осадков
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, композиция высокоэффективных антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки и защиты кирпичных печей и дымоходов, каминов, а также облицовочных материалов: природного и искусственного камня, кирпича, облицовочной плитки и др. Обладает высокой термостойкостью (до +150°C), без запаха, после высыхания образует шелковисто-матовое покрытие. После обработки лаком поверхности можно мыть.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью, валиком, краскопультом, погружением. Перед применением тщательно перемешать. Наносить на печь или камин в протопленном, горячем виде. Наносить лак без подтеков и наплывов, равномерно распределяя по поверхности. Рекомендуется сделать тестовый выкрас на небольшой площади поверхности.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи. При наличии биопоражений (синевы, плесень), высолов предварительно обработать Уничтожителем плесени UP-1, чтобы придать камню естественный цвет. Для максимальной защиты рекомендуется обработать поверхности антисептиком Защита от плесени ZP-0.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ для внутренних работ и наружных под навесом;
- ✓ высокая проникающая способность;
- ✓ укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин;
- ✓ высокотемпературный до +150°C;
- ✓ защищает от колоты и грязи;
- ✓ предотвращает образование высолов и биоразрушений;
- ✓ образует шелковисто-матовое покрытие;
- ✓ без запаха.



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА



ТЕРМОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12шт; гофротара 2,5кг*4шт

* После высыхания через 14 дней при температуре от +16°C до +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

0,9
кг

до
6 м²

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ

2,5
кг

до
17 м²

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ